

# BYTUM BAND

## VERPUTZBARER SELBSTKLEBENDER BITUMENSTREIFEN



### VERPUTZBAR

Polypropylen macht das Gewebe verputzbar und sorgt für vielseitigere Verwendungsmöglichkeiten.

### PREIS - LEISTUNG

Das Bitumengemisch garantiert eine gute Haftung auch auf Beton.



## ZUSAMMENSETZUNG

Trennschicht  
Silikonpapier

Klebstoff  
Schwarzes klebendes Bitumen-Gemisch

Trägermaterial  
Vliesstoff aus PP

## TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC-Konversion
Höchstzugkraft MD/CD	EN 12311-1	140 / 105 N	31.47 / 23.6 lbf
Bruchdehnung MD/CD	EN 12311-1	100 / 100 %	-
Haftung auf Beton	ASTM D 1000	2,9 N/mm	16.56 lbf/in
Haftung zementhaltiger Klebstoff Klasse C2E auf TNT	EN 12004 / EN 1348	0,9 N/mm <sup>2</sup>	130.53 lbf/in <sup>2</sup>
Brandverhalten	DIN 4102	Klasse B2	-
Wärmebeständigkeit	-	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F
Verarbeitungstemperatur	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Lagertemperatur <sup>(1)</sup>	-	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
VOC-Emissionen	ISO 16000	8 µg/m <sup>3</sup>	-

<sup>(1)</sup>Das Produkt höchstens 12 Monate an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

Das Produkt bis zur Anwendung bei Raumtemperatur lagern, da es auf Temperaturschwankungen empfindlich reagiert. Die Anwendung sollte in den kühlest Stunden im Sommer bzw. den wärmsten Stunden im Winter erfolgen, evtl. unter Zuhilfenahme einer Heißluftpistole. Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 03 02

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

## ANWENDUNGSBEREICHE



## ZUGEHÖRIGE PRODUKTE



BYTUM LIQUID  
Seite 48



BYTUM SPRAY  
Seite 46



HAMMER STAPLER 22  
Seite 330



### ÄUSSERST GERINGE EMISSIONEN

Dank der speziellen Zusammensetzung des bituminösen Gemisches hat das Produkt keine gesundheitsschädlichen Emissionen..

### SICHERHEIT

Schützt Wände und Fundamente vor aufsteigender Feuchtigkeit. Auch als allgemeine Mauer Sperre oder Abdichtung für Fenster/Tür-Verbindung geeignet.